


(54) RESIN COMPOSITION FOR HEAT-RESISTANT IC TRAY

(11) 4-288363 (A) (43) 13.10.1992 (19) JP
 (21) Appl. No. 3-77258 (22) 18.3.1991
 (71) ASAHI CHEM IND CO LTD (72) KEIICHI NAKAZAWA(1)
 (51) Int. Cl⁵. C08L71/12, C08J5/00, C08K3/04, C08L53/02//C08L53/00, C08L71/12

PURPOSE: To obtain the title composition improved in conductivity, moldability and heat (aging) resistance by mixing a polyphenylene ether resin with two specified block copolymers and conductive carbon.

CONSTITUTION: 100 pts.wt. mixture comprising 10-99wt.% polyphenylene resin having a number-average molecular weight of 1000-100000 and at least 0.01 terminal ring group of the formula (wherein R₁ to R₅ are each H, (substituted) alkyl, halogen or (substituted) aryl; and R₆ to R₉ are each R₁, (substituted) alkenyl, alkoxy, N-lactam or the like) on the average per 100 phenylene ether units, 90-1wt.% block copolymer comprising 50-90wt.% vinylaromatic compound polymer blocks (A) and olefin compound polymer blocks (B) and having a degree of unsaturation of 20% or below, and 0-10wt.% block copolymer comprising 20-50wt.% component A and component B having a degree of unsaturation of 20% or below is mixed with 3-40 pts.wt. conductive carbon.

**(54) POLYAMIDE COMPOSITION**

(11) 4-288364 (A) (43) 13.10.1992 (19) JP
 (21) Appl. No. 3-77049 (22) 15.3.1991
 (71) TOYOBO CO LTD (72) TSUTOMU TAMURA(1)
 (51) Int. Cl⁵. C08L77/00, C08K5/09//C08L77/00, C08L71/02

PURPOSE: To obtain a polyamide composition improved in injection molability by depositing a specified copolymer and then a higher fatty acid salt of a group I-III metal of the periodic table on the surface of a polyamide chip.


CONSTITUTION: The title composition is obtained by depositing 0.01-0.5wt.% normally liquid propylene oxide/ethylene oxide block or random copolymer having an absolute viscosity (at 30°C) of 10-1000cP and an ethylene oxide content of 20-60wt.% on the surface of a polyamide chip (e.g. nylon 6 chip) in the form of a cylinder of a diameter of 1.5-3.0mm and a height of 1.5-3.0mm or a plate of a depth of 1.5-3.0mm, a width of 1.5-3.0mm and a height of 1.5-3.0mm and further depositing thereon 0.01-0.5wt.% higher fatty acid salt of a group I-III metal of the periodic table (e.g. magnesium stearate).

(54) PHOTOPOLYMER MATERIAL

(11) 4-288365 (A) (43) 13.10.1992 (19) JP
 (21) Appl. No. 3-78587 (22) 18.3.1991
 (71) SHIN ETSU CHEM CO LTD (72) HIROSHIGE OKINOSHIMA(1)
 (51) Int. Cl⁵. C08L79/08, C08F283/04, C08K5/21, G02F1/1337, G03F7/027, G03F7/038, H01L21/312

PURPOSE: To obtain a photopolymer material which is improved in storage stability and an ability to form a thick film and can give a coating film excellent in photosensitivity and its stability by mixing a specified polymer with a urea compound.

CONSTITUTION: The title material is obtained by mixing a polymer mainly consisting of repeating units of formula I (wherein X is a trivalent or tetravalent organic group; Y is a bivalent organic group; and n is 1-2) with 0.2-1.5 mol equivalents, in relation to the COOH groups of the polymer, urea compound of formula II (wherein R¹ is a group having a functional group which can be dimerized or polymerized by irradiation with light or a radiation; and R² and R³ are each H or a monovalent organic group) as a photosensitive component and optionally a sensitizer having a function of sensitizing the photosensitive group of the urea, a polymerization initiator having a function of initiating polymerization, a photopolymerizable or photodimerizable compound, a functional alcoxilane compound, etc.



I



II

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平4-288365

(43) 公開日 平成4年(1992)10月13日

(51) Int.Cl. ⁶	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
C 0 8 L 79/08	L R B	9285-4 J		
C 0 8 F 283/04	M Q T	7142-4 J		
C 0 8 K 5/21				
G 0 2 F 1/1337	5 2 5	8806-2 K		
G 0 3 F 7/027	5 1 4	9019-2 H		

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全 17 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号	特願平3-78587	(71) 出願人	000002060 信越化学工業株式会社 東京都千代田区大手町二丁目6番1号
(22) 出願日	平成3年(1991)3月18日	(72) 発明者	沖之島 弘茂 群馬県安中市磯部2丁目13番1号 信越化学工業株式会社シリコン電子材料技術研究所内
		(72) 発明者	加藤 英人 群馬県安中市磯部2丁目13番1号 信越化学工業株式会社シリコン電子材料技術研究所内
		(74) 代理人	弁理士 小島 隆司

(54) 【発明の名称】 感光性重合体材料


(57) 【要約】

【目的】 保存安定性が良好であり、感光性、感度安定性及び厚膜形成性に優れた塗膜を形成できる感光性重合*

* 体材料を得る。

【構成】 下記一般式 (I)

【化 1】



(但し、式中 X は 3 価又は 4 価の有機基、Y は 2 価の有機基であり、n は 1 又は 2 である。) で表される繰り返し単位を主成分として含有する重合体と、(2) 下記一般式 (I I)

【化 2】




(但し 式中 R¹ は光又は放射線で二量又は重合可能な官能基を有する基、R²、R³ はそれぞれ水素原子又は 1 価の有機基である。) で表されるウレア結合を有する化合物とを配合する。

【特許請求の範囲】

【化1】

【請求項1】 (1) 下記一般式 (I)



(但し、式中Xは3価又は4価の有機基、Yは2価の有機基であり、nは1又は2である。) で表される繰り返し単位を主成分として含有する重合体と、(2) 下記一般式 (I I)

【化2】



(但し 式中R¹は光又は放射線で二量化又は重合可能な官能基を有する基、R²、R³はそれぞれ水素原子又は1価の有機基である。) で表されるウレア結合を有する化合物とを配合してなることを特徴とする感光性重合体材料。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】 本発明は、半導体素子表面保護膜、半導体素子用絶縁膜、液晶表示素子用配向膜、多層プリント基板用絶縁膜等として有用なポリイミド系樹脂塗膜を与える感光性重合体材料に関する。

【0002】

【従来の技術】 近年、トランジスタ、IC、LSI等の半導体素子の保護膜や多層配線間の層間絶縁膜としてポリイミド系樹脂材料が使用されている。このポリイミド系樹脂材料は上述のような半導体素子の製造に利用する場合、スルーホール形成等の微細加工が必要であるが、この微細加工プロセスの合理化を目的として感光性耐熱材料として使用し得るポリイミド系樹脂材料の検討が行われ、下記材料が提案されている。

(1) ポリアミック酸と重クロム酸塩とからなる材料 (特公昭49-17374号公報)

(2) ポリアミック酸のカルボキシ基にエステル結合により感光基を導入した化合物からなる材料 (特公昭55-30207号公報)

(3) ポリアミック酸と感光基を有するエポキシ基含有化合物とを反応させることにより得られる化合物からなる材料 (特開昭55-45746号公報)

(4) ポリアミック酸と感光基を有するアミン化合物とからなる材料 (特公昭54-145794号公報)

※【0003】

【発明が解決しようとする課題】 しかしながら、上述した(1)の材料は可使時間が著しく短く、生成ポリイミドフィルム中にクロムイオンが不純物として残存し、(2)の材料においても感光基を導入するために脱塩酸反応が用いられることから生成ポリイミドフィルム中に塩素イオンが残存するため、いずれも純度の点で問題があった。また、(3)の材料では主成分となる化合物にイオン性不純物の混入なしにエステル結合によって感光基の導入が可能であるが、感光基の導入率が低く、感度の面で実用上問題であった。更に、(4)の材料においては、イオン性不純物の混入が無い上、十分な量の感光基を導入できるといった利点を有する反面、露光前の感光性重合体材料溶液から溶剤を揮散させるプリベークの段階で材料溶液に混合しておいた感光成分が一部揮発してしまったり、厚膜を形成する際にやはりプリベークの段階で溶剤が揮散することによって感光成分がポリアミク酸の貧溶剤として働き、塗膜の白化現象を引き起こし、その後の工程が困難となるといった問題を有していた。


【0004】 本発明は上記問題点を解決するためになされたものであり、イオン性不純物の混入がほとんどなく、保存安定性に優れ、しかも加熱硬化後に感光性が良好で感度の安定性及び厚膜形成性に優れた高品質のポリイミド系樹脂塗膜を与える感光性重合体材料を提供することを目的とする。

【0005】

【課題を解決するための手段及び作用】 本発明は上記目的を解決するため鋭意検討を重ねた結果、下記一般式 (I) で表される繰り返し単位を主成分として含有する重合体と下記一般式 (I I) で表される化合物とを配合することにより、優れた保存安定性を有し、かつ感光性、感度安定性及び厚膜形成性に優れ、半導体素子表面保護膜等として有用なポリイミド系塗膜を与える感光性重合体材料を与えることを見い出した。

【0006】

【化3】




(但し、式中Xは3価又は4価の有機基、Yは2価の有機基であり、nは1又は2である。)

【化4】



【0007】

(但し、式中 R^1 は光又は放射線で二量化又は重合可能な官能基を有する基、 R^2 、 R^3 はそれぞれ水素原子又は1価の有機基である。)この場合、感光成分として上記(ⅠⅠ)式のウレア結合を有する化合物を使用し、(Ⅰ)式のポリイミド系前駆体に(ⅠⅠ)式の化合物を混合するとイオン性不純物の発生及び混入なしに感光基を導入できる上、基材上に塗布後のプレヒートの際に(ⅠⅠ)式の化合物が飛散することが無く、また、形成される塗膜が白化することも無く露光に供することができるもので、それ故、上記感光性重合体材料は長期間保 10
存しても粘度変化が小さく、かつ、良好な感光性、加熱処理後のパターン保持性、厚膜形成性を有し、しかも、*



(但し、式中 X は3価又は4価の有機基、 Y は2価の有機基であり、 n は1又は2である。)

*耐熱性、電気的・機械的特性の良好な塗膜を与えるものである。

【0008】従って、本発明は、上記(Ⅰ)式の繰り返し単位を主成分として含有する重合体と、上記(ⅠⅠ)式のウレア結合を有する化合物とを配合してなる感光性重合体材料を提供する。

【0009】以下、本発明につき更に詳述すると、本発明の第一必須成分である重合体は、下記一般式(Ⅰ)で示される繰り返し単位を有するポリイミド系前駆体である。



【0010】


【化5】


【0011】

【化6】


ここで、⁵(I) 式中の X は酸無水物残基から導かれるものであり、例えば X が ⁶


 である場合トリメリット酸無水物残基、X が  である場合

ピロメリット酸二無水物残基、X が  である場合ベンゾ


フェノンテトラカルボン酸二無水物残基、X が  である

場合 3,3',4,4' - ビフェニルテトラカルボン酸二無水物残基、X が

 である場合 2,2 - ビス (3,4' - ベンゼンジカルボン酸

アンヒドリド) パーフルオロプロパン残基、X が  であ

る場合ビス (3,4' - ジカルボキシフェニル) ジメチルシランジアンヒドリド

残基、X が  である場合 1,3 - ビス (3,4 - ジカ

ルボキシフェニル) 1,1,3,3 - テトラメチルジシロキサンジアンヒドリド残基な
どが挙げられる。

なお、X は上記酸無水物残基の 1 種であっても 2 種以上の組み合わせであっても良い。

【0012】一方、Y は 2 価の有機基で $H_2N-Y-NH_2$ のジアミンから導かれるものであり、このようなジアミンの例としては、p-フェニレンジアミン、m-フェニレンジアミン、4, 4' - ジアミノジフェニルメタン、4, 4' - ジアミノジフェニルエーテル、2, 2' - ビス (4-アミノフェニル) プロパン、4, 4' - ジアミノジフェニルスルホン、4, 4' - ジアミノジフェニルスルフィド、1, 4 - ビス (3-アミノフェノキシ) ベンゼン、1, 4 - ビス (4-アミノフェノキシ) ベンゼン、1, 4 - ビス (m-アミノフェニルスルホン) ベンゼン、1, 4 - ビス (p-アミノフェニルスルホン) ベンゼン、1, 4 - ビス (m-アミノフェニルチオエーテル) ベンゼン、1, 4 - ビス (p-アミノフェニルチオエーテル) ベンゼン、2, 2 - ビス [4- (4-アミノフェノキシ) フェニル] プロパン、2, 2

-ビス [3-メチル-4- (4-アミノフェノキシ) フェニル] プロパン、2, 2 - ビス [3-クロロ-4- (4-アミノフェノキシ) フェニル] プロパン、1, 1 - ビス [4- (4-アミノフェノキシ) フェニル] エタン、1, 1 - ビス [3-メチル-4- (4-アミノフェノキシ) フェニル] エタン、1, 1 - ビス [3-クロロ-4- (4-アミノフェノキシ) フェニル] エタン、1, 1 - ビス [3, 5-ジメチル-4- (4-アミノフェノキシ) フェニル] エタン、ビス [4- (4-アミノフェノキシ) フェニル] メタン、ビス [3-メチル-4- (4-アミノフェノキシ) フェニル] メタン、ビス [3-クロロ-4- (4-アミノフェノキシ) フェニル] メタン、ビス [3, 5-ジメチル-4- (4-アミノフェノキシ) フェニル] メタン、ビス [4- (4-アミノフェノキシ) フェニル] スルホン、2, 2 - ビス [4- (4-アミノフェノキシ) フェニル] パーフルオロプロパン等の通常炭素数 6 ~ 20 の芳香族環含有ジア

7

8










ミン、更にそれぞれ下記式に示されるようなアミノ基、アミド基の核置換基を有するジアミンやポリアミン或いはシリコンジアミン等が挙げられるが、これらに限定されるものではない。また、Yは上記ジアミン残基の1種であっても2種以上の組み合わせであってもよい。

【0013】

【化6】









【0014】

【化7】




【0015】

【化8】



【0016】


【化9】



次に、第二必須成分として用いる化合物は、下記一般式 (I I) で示されるウレア結合を有するものである。

【0017】


【化10】



*ここで、(I I) 式中の R¹ は光又は放射線で二量化又は重合可能な官能基を有する基であり、例えば下記の基が挙げられる。

【0018】


【化11】



また、R²、R³はそれぞれ水素原子又は1価の有機基で 30※【0019】

あり、その中に二量化又は重合可能な官能基を含むこと 【化12】

もできるもので、例えば下記の基が挙げられる。 ※



このような化合物 (I I) として具体的には、下記の化合物を挙げることができる。

【0020】









【化13】

(8)

特開平4-288365

13

14




【0021】









【化14】

(9)

特開平4-288365



16















[0022]

[化15]

(10)

18





なお、これら化合物は1種類を単独で用いても2種類以上を併用してもよい。

【0024】化合物(II)の配合量は、種々選定し得るが、(I)式の重合体中のカルボキシル基(—COOH基)に対して0.2～1.5モル当量、特に0.4～1.2モル当量とすることが好ましい。配合量が0.2モル当量より少ない場合は光感度の低下を引き起こす場合があり、1.5モル当量を超えると最終熱処理時の膜べりが大きいといった問題が生じる場合がある。

【0025】更に、本発明では上記(II)式の化合物の感光基に対して感光作用のある増感剤又は重合開始作用のある重合開始剤を配合することが好ましい。この増感剤及び重合開始剤としては、例えばベンゾイン、2-メチルベンゾイン、ベンゾインメチルエーテル、ベンゾインエチルエーテル、ベンゾインイソプロピルエーテル、ベンゾインブチルエーテル、2-1-ブチルアントラキノン、1,2-ベンゾ-9,10-アントラキノン、アントラキノン、メチルアントラキノン、4,4'-ビス(ジエチルアミノ)ベンゾフェノン、アセトフェノン、ベンゾフェノン、チオキサントン、1,5-アセナフテン、2,2-ジメトキシ-2-フェニルアセトフェノン、1-ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン、2-メチル-[4-(メチルチオ)フェニル]2-モルフォリノ-1-プロパノン、2-ベンジル-2-ジメチルアミノ-1-(4-モルホリノフェニル)-ブタノン、ジアセチル、ベンジル、ベンジルジメチルケタール、ベンジルジエチルケタール、ジフェニルジスルフィド、アントラセン、2-ニトロフルオレン、ジベンザル

アセトン、1-ニトロピレン、1,8-ジニトロピレン、1,2-ナフトキノ、1,4-ナフトキノ、1,2-ベンズアントラキノ、ミヒラーズケトン、4,4'-ビス-(ジエチルアミノ)-ベンゾフェノン、2,5-ビス-(4'-ジエチルアミノベンザル)-シクロペンタノン、2,6-(4'-ジエチルアミノベンザル)-4-メチル-シクロヘキサノン、4,4'-ビス-(ジメチルアミノ)-カルコン、4,4'-ビス-(ジエチルアミノ)-カルコン、4-ジメチルアミノシンナミリデンインダノン、4-ジメチルアミノベンジリデンインダノン、2-(4'-ジメチルアミノフェニルビニレン)-ベンゾチアゾール、2-(4'-ジメチルアミノフェニルビニレン)-イソナフトチアゾール、1,3-ビス-(4'-ジメチルアミノベンザル)-アセトン、1,3-ビス-(4'-ジエチルアミノベンザル)-アセトン、3,3'-カルボニル-ビス-(7-ジエチルアミノクマリン)、7-ジエチルアミノ-3-ベンゾイルクマリン、7-ジエチルアミノ-4-メチルクマリン、N-フェニル-ジエタノールアミン、N-p-トリル-ジエチルアミン、2,6-ジ(p-アジドベンザル)-4-メチルシクロヘキサノン、2,6-ジ(p-アジドベンザル)シクロヘキサノン、4,4'-ジアジドカルコン、4,4'-ジアジドベンザルアセトン、4,4'-ジアジドスナルベン、4,4'-ジアジドベンゾフェノン、4,4'-ジアジドジフェニルメタン、4,4'-ジアジドフェニルアミンなどが挙げられる。なお、これら化合物は1種類を単独で用いても2種類以上を併用してもよい。

【0026】上記増感剤及び光重合開始剤の配合量は、(I)式の重合体及び(I I)式の化合物の合計量に対して0.01~20重量%、特に0.05~15重量%とすることが好ましく、0.01重量%に満たないと光感度が十分で無い場合があり、20重量%を超えると逆に光感度が低下する場合がある。

【0027】更に、本発明材料には感光性向上を目的として光重合又は光二重化が可能な化合物を共重合モノマーとして添加することが可能であり、具体的には2-エチルヘキシルアクリレート、2-ヒドロキシエチルアクリレート、N-ビニル-2-ピロリドン、2-ジメチルアミノエチルメタクリレート、2-ジエチルアミノエチルメタクリレート、N-メチル-ビス(メタクリロキシエチル)アミン、カルビトールアクリレート、テトラヒドロフルフリルアクリレート、イソボルニルアクリレート、1,6-ヘキサンジオールジアクリレート、ネオペンチルグリコールジアクリレート、エチレングリコールジアクリレート、ポリエチレングリコールジアクリレート、ペンタエリスリトールジアクリレート、トリメチロールプロパントリアクリレート、ペンタエリスリトールトリアクリレート、ジペンタエリスリトールヘキサアクリレート、テトラメチロールメタンテトラアクリレート、テトラエチレングリコールジアクリレート、ノナエチレングリコールジアクリレート、メチレンビスアクリルアミド、N-メチロールアクリルアミドや、これらのアクリレート又はアクリルアミドをメタクリレート又はメタクリルアミドに変えたもの等が挙げられ、これらの中で特にエチレングリコールジアクリレート、トリメチロールプロパントリアクリレート、メチレンビスアクリルアミド等の2つ以上の炭素-炭素に二重結合を有する化合物が好適に用いられる。なお、これら共重合モノマーの添加量は、(I)式の重合体及び(I I)式の化合物の合計量に対して10重量%以下、特に1~5重量%とすることが好ましく、10重量%を超えるとプレヒート後の塗膜に白濁が生じる場合がある。

【0028】本発明の感光性重合体材料には、必要に応じて官能性アルコキシシラン化合物を添加することができる。この官能性アルコキシシラン化合物は、重合体材料が形成する耐熱性高分子膜との膜で被覆する基体として用いるS I及び無機絶縁膜との界面の接着性を向上させ得るものであり、例えばγ-アミノプロピルメチルトリメトキシシラン、N-β-(アミノエチル)-γ-アミノプロピルジメトキシシラン、γ-グリシドキシプロピルメチルトリエトキシシラン等が挙げられる。これら官能性アルコキシシラン化合物の添加量は、(I)式の重合体及び(I I)式の化合物の合計量の0.1~5重量%、特に0.5~3重量%とすることが好ましい。

【0029】また、本発明材料には溶液状態とした場合の保存安定性を向上させるために重合禁止剤を添加することが好ましい。重合禁止剤としては、例えばハイドロ

キノン、ヒドロキノンモノメチルエーテル、N-ニトロソジフェニルアミン、p-tert-ブチルカテコール、フェノチアジン、N-フェニルナフチルアミン、2,6-ジ-tert-ブチル-p-メチルフェノール等が挙げられるが、これらに限定されるものではない。なお、重合禁止剤の添加量は、(I)式の重合体及び(I I)式の化合物の合計量の5重量%以下、特に0.5重量%以下とすることが望ましい。

【0030】本発明の感光性重合体材料は、全成分を溶解し得る溶媒に溶解して所定の基体上に塗布して用いることができる。この際、基体との密着性を高めるために、前記アルコキシシラン化合物を基体にプレコートして用いることもできる。

【0031】前記溶媒としては極性溶媒が好ましく、例えばジメチルホルムアミド、N-メチルピロリドン、ジメチルアセトアミド、ジグライム、酢酸イソブチル、シクロペンタノンなどが挙げられ、更にアルコール、芳香族炭化水素、エーテル、ケトン、エステルなどの溶媒を成分を析出させない範囲で加えることもできる。基体上に塗布する方法としては、前記のようにして得られた感光性重合体材料溶液をフィルターで濾過した後、例えばスピンコーター、バーコーター、ブレードコーター、スクリーン印刷法等で基体に塗布する方法、基体を該溶液に浸漬する方法、該溶液を基体に噴霧する方法などを用いることができる。

【0032】次に、このようにして得られた塗膜を風乾、加熱乾燥、真空乾燥などを組み合わせて乾燥した後、通常フォトリソマスクを通して露光を行う。この際に用いる活性光線としては、例えば紫外線、X線、電子線等が挙げられ、これらの中で紫外線が好ましい。その光源としては、例えば低圧水銀灯、高圧水銀灯、超高圧水銀灯、ハロゲンランプ等が挙げられ、これらの中で超高圧水銀灯が好適である。なお、露光は窒素雰囲気下で行うことが好ましい。

【0033】このようにして露光した後、未照射部を除去すべく、浸漬法やスプレー法等を用いて現像を行う。この際に用いる現像液としては、未露光膜を適当な時間内に完全に溶解除去し得るようなものが好ましく、例えばN-メチルピロリドン、N-アセチル-2-ピロリドン、N,N-ジメチルホルムアミド、N,N-ジメチルアセトアミド、ジメチルスルホキシド、ヘキサメチルスホリックトリアミド、N-ベンジル-2-ピロリドン、γ-ブチロラクトンなどの非プロトン性極性溶媒を単独で用いてもよいし、或いはこれらに第2成分として例えばエタノール、イソプロパノールなどのアルコール、トルエン、キシレンなどの芳香族炭化水素化合物、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトンなどのケトン、酢酸エチル、プロピオン酸メチルなどのエステル、テトラヒドロフラン、ジオキサンのようなエーテルなどの溶媒を混合して用いてもよい。更に、現像終了後

23

はその直後に第2成分として使用できる上述のような溶媒でリンスすることが好ましい。

【0034】このようにして現像により形成されたレリーフ・パターンは(I)式の重合体が前駆体の形で存在しており、これを例えば200～450℃で10分間～10時間加熱処理するとパターン化されたポリイミド系樹脂塗膜が形成される。この本発明の感光性重合体材料から得られるパターン化されたポリイミド系樹脂塗膜は、耐熱性に優れ、かつ、電気的・機械的特性が良好なものである。

【0035】

【発明の効果】本発明の感光性重合体材料は、イオン性不純物の混入がほとんどなく、保存安定性に優れている上、安定した感度を有し、容易に厚膜の形成が可能であり、加熱硬化後に耐熱性、電気的・機械的特性に優れた高品質のポリイミド系樹脂塗膜を与える。従って、本発明材料は、例えば半導体素子上に光によって直接微細なパターンを形成することが可能であり、ジャンクションコート膜、パッシベーション膜、バッファコート膜、 α 線遮蔽膜等の半導体素子表面保護膜や多層配線用の層間絶縁膜のような半導体素子用絶縁膜、液晶表示素子用配向膜、多層プリント基板用絶縁膜などとして好適に利用することができる。

【0036】

露光性

良： 現像、リンス後の残膜率が80%以上

不良： 現像、リンス後の残膜率が80%未満

また、上記感光性重合体溶液を5℃で6ヶ月放置し、放置前と放置後の粘度をオストワルド粘度計で測定して保存安定性を評価した。以上の結果を表5に併記する。

24

【実施例】以下、実施例及び比較例を挙げて本発明を具体的に説明するが、本発明は下記実施例に制限されるものではない。なお、以下の例において部はいずれも重量部である。

【0037】【実施例1～8、比較例】下記の表1～3にそれぞれ示した重合体、感光剤、増感剤及び重合開始剤を用い、表5に示す組成、配合量で混合した後、N-メチル-2-ピロリドン400部に溶解し、感光性重合体溶液(実施例1～8)を調製した。

10 【0038】また、上記感光剤の代わりに表4に示す化合物を使用し、表5に示す組成、配合量で上記と同様にして感光性重合体溶液(比較例)を調製した。

【0039】これら感光性重合体溶液をシリコンウェハ上にスピンコート(1500rpm/12sec.)し、70℃で1時間乾燥して表5に示す膜厚の均一な塗膜を得た。次に、この塗膜を窒素雰囲気下でマスクを通して高圧水銀灯(2kW)を用いて10秒間露光した。露光後、N-メチル-2-ピロリドンとキシレンの当量混合液にウェハを浸漬し、更にキシレンでリンスして乾燥した後の露光性、及び、このウェハを150℃で1時間、更に、350℃で1時間加熱した後の膜質を下記基準で評価した。

【0040】

加熱後の膜質

クラック、剥離なし

クラック、剥離発生

30 【0041】
【表1】

略号	重 合 体 の 構 造
P-1	
P-2	

【0042】

【表2】

略号	感 光 剤 の 構 造
U-1	$\text{CH}_2 = \overset{\text{CH}_3}{\underset{\text{O}}{\text{C}}} - \text{C} - \text{O} - \text{CH}_2\text{CH}_2\text{NCN}\overset{\text{HO}}{\underset{\text{O}}{\text{C}}}\text{NH}_2$
U-2	$\left(\text{CH}_2 = \overset{\text{CH}_3}{\underset{\text{O}}{\text{C}}} - \text{C} - \text{O} - \text{CH}_2\text{CH}_2\text{N} \right)_2 \overset{\text{H}}{\underset{\text{O}}{\text{C}}}$
U-3	$\text{CH}_2 = \overset{\text{CH}_3}{\underset{\text{O}}{\text{C}}} - \text{C} - \text{O} - \text{CH}_2\text{CH}_2\text{NCN} - (\text{CH}_2\text{CH}_3)_2$

【0043】

【表3】

略号	増 感 剤 及 び 重 合 開 始 剤 の 名 称
S-1	ミヒラーズケトン
S-2	2,6-ジ (p-アジドベンザル) - 4-メチルシクロヘキサノン
S-3	2-メチル- [4- (メチルチオ) フェニル] - 2- モルホリノ-1-プロパノン
S-4	2-ベンジル-2-ジメチルアミノ-1- (4-モルホリノフェニル) -ブタノン
S-5	2-イソプロピルチオキサントン
S-6	3,3'-カルボニル-ビス- (7-ジエチルアミノクマリン)

【0044】

【表4】

略号	感 光 剤 の 構 造
A-1	$\text{CH}_2 = \overset{\text{CH}_3}{\underset{\text{O}}{\text{C}}} - \text{C} - \text{OCH}_2\text{CH}_2\text{N} - (\text{CH}_3)_2$

【0045】

【表5】

		重合体 (I) (配合 量・部)	感光剤 (配合量・部)	増感剤 重合開始剤 (配合量・部)	重合禁止剤 (配合量・部)	塗布 膜厚 (μm)	感 光 性	加熱後 膜質	6ヶ月後 粘度 (cs) 初期粘度 (cs)
実 施 例	1	P-1 (100)	U-1 (65)	S-1, S-2 (5) (5)	ヒドロキノ ンモノメチ ルエーテル (0.15)	25	良	良	3200 3400
	2	P-1 (100)	U-1 (65)	S-3, S-5 (8) (2)	ヒドロキノ ンモノメチ ルエーテル (0.15)	25	良	良	3350 3400
	3	P-1 (100)	U-1 (65)	S-4 (8)	ヒドロキノ ンモノメチ ルエーテル (0.15)	25	良	良	3350 3400
	4	P-1 (100)	U-1 (52)	S-4, S-6 (8) (0.5)	ヒドロキノ ンモノメチ ルエーテル (0.15)	22	良	良	3000 3150
	5	P-1 (100)	U-2 (65)	S-4 (8)	ヒドロキノ ンモノメチ ルエーテル (0.15)	23	良	良	2950 3100
	6	P-1 (100)	U-1 U-2 (52) (21)	S-3, S-5 (8) (2)	ヒドロキノ ンモノメチ ルエーテル (0.15)	25	良	良	3250 3350
	7	P-1 (100)	U-3 (85)	S-3, S-5 (8) (2)	ヒドロキノ ンモノメチ ルエーテル (0.15)	25	良	良	2950 3100
	8	P-2 (100)	U-1 (80)	S-3, S-5 (9) (2)	ヒドロキノ ンモノメチ ルエーテル (0.15)	28	良	良	4450 4800
比 較 例		P-1 (100)	A-1 (60)	S-3, S-5 (8) (2)	ヒドロキノ ンモノメチ ルエーテル (0.15)	21	不良	-	2400 2700

表5の結果より、本発明の感光性重合体材料（実施例1～8）は、良好な感光性、加熱処理後のパターン保持性を有する塗膜を与え、厚膜形成も可能である上、6ヶ月

保存後の粘度変化が10%以内で良好な保存安定性を有することが確認された。更に、得られた塗膜は、耐熱性、電気的・機械的特性が良好であった。

フロントページの続き

(51) Int. Cl. ⁸	識別記号	片内整理番号	F I	技術表示箇所
G 0 3 F 7/038	5 0 4	7124-2H		
H 0 1 L 21/312	D	8518-4M		